



**ROLS
ISOMARKET**

Трубки Energoflex® Black Star Split 2 м

Описание

Трубная теплоизоляция Energoflex® Black Star Split разработана для защиты медных трубопроводов систем кондиционирования, проложенных на открытом воздухе.



Благодаря применению самых современных технологий экструдирования прочное полимерное покрытие надежно приварено к поверхности теплоизоляционного слоя и защищает его от ультрафиолетового излучения, механических и атмосферных воздействий.

- Долговечны
- Экологически безопасны



При прокладке на открытом воздухе нет необходимости в защите изоляции кожухами и самоклеящимися лентами.



Гладкая внутренняя поверхность позволяет легко устанавливать теплоизоляцию на медные трубы без применения талька.

Характеристики

Характеристика	Значение			Методика
	при 10°C	при 20°C	при 30°C	
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°C)	0,039	0,040	0,042	ГОСТ 32025-2012
Максимальная рабочая температура, °C	+ 95			ГОСТ EN 14707-2011
Группа горючести	Г1			ГОСТ 30244-94
Фактор сопротивления диффузии водяного пара μ , не менее	9000			ГОСТ 32303-2011
Коррозионная безопасность	Стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести			
Экологическая безопасность	Не содержат хлорфторуглеводородов и серы			

Ассортимент

И з о л я ц и я у с т а н а в л и в а е т с я н а м е д н у ю т р у б у

В
н
е
д
ю
й
м
,
м
6
1
7
3
5
9
3
7
3
1
7
7
2

Изоляция устанавливается на вливается на медную трубу

Внедрению, мм 15 / 88

E F X T O I O A B ~ Z B S S P L E F X T O I ~ Z A B ~ Z B S S P L E F X T O I ~ Z A B ~ Z B S S P L

Упаковка

Упаковываются в картонные коробки размеров 2050 x 395 x 295 мм.



Толщина изоляции 6 мм			
типоразмер	количество в упаковке, м	вес брутто, кг	объем упаковки, м ³
6/6-2	480	5,93	0,240
10/6-2	320	5,77	0,240
12/6-2	280	5,53	0,240
15/6-2	200	5,41	0,240

Аксессуары

Клей Energopro®



Объем	Примерный расход 1 л клея:	Артикул
Трубки толщиной 6 мм	240-300 погонных м	
Трубки толщиной 9 мм	160-200 погонных м	
Трубки толщиной 13 мм	110-140 погонных м	
Трубки толщиной 20 мм	70-90 погонных м	
Трубки толщиной 25 мм	50-60 погонных м	
Трубки толщиной 32 мм	40-50 погонных м	
Трубки толщиной 40 мм	30-40 погонных м	
Рулоны и плиты	~5 м ²	
Упаковка:	Металлическая банка объемом 0,8 л	EPRADH0/8B
	Металлическая банка объемом 2,0 л	EPRADH2/0B
Температура хранения:	от - 20°C до + 40°C	
Температура применения:	Не ниже + 10°C	

Разбавитель Energopro®



Применение	Примерный расход	Артикул
Изоляция трубопроводов	0,02 л на 10 м трубопровода	EPRDIL1/0B
Изоляция плоских поверхностей, ёмкостей, аппаратов	0,057 л на 10 м ² изолируемой поверхности	
Изоляция фитингов и арматуры	0,096 л на 10 шт. фитингов или арматуры	
Упаковка:	Металлические банки объёмом 1 л	
Температура хранения:	от - 20°C до + 40°C	

Нож монтажный Energopro®



Нож монтажный Energopro®	Артикул
Длина клинка:	295 мм EPRKNIFE

Лента армированная Energopro® серая



Лента армированная самоклеящаяся Energopro® серого цвета		Артикул
Примерный расход:	1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м ² изолируемой поверхности	
Ширина:	48 мм	
Длина:	25 м	EPRL04825ARSKGR EPRL04825ARSKGRR EPRL04825ARSKGRC
Длина:	50 м	EPRL04850ARSKGR EPRL04850ARSKGRR EPRL04850ARSKGRC
Температура применения:	не ниже 10°C	